



Fiche produit

## Peinture à l'argile brossée Tierrafino® Tpaint de 5.9003 à 5.9704

**Utilisation :** Tierrafino® Tpaint est une peinture d'intérieur à l'argile donnant un aspect d'enduit en terre.

**Composition :** Argiles issues de différentes carrières, sables, amidon.

**Conditionnement :** En seau de 6 kg (5.9X03) et 12,5 kg (5.9X04)

**Stockage :** Stocker à l'abri, fermée et dans de bonnes conditions de stockage.

**Consommation :** 1 seau de 6 kg a un pouvoir couvrant de 8,5 m<sup>2</sup>.  
1 seau de 12,5 kg a un pouvoir couvrant de 18 m<sup>2</sup>.  
Soit 0,7 kg par m<sup>2</sup> par couche selon le support.

**Couleur :** Tierrafino® Paint est disponible dans les sept couleurs suivantes :

	6 kg	12,5 kg
- Blanc de Douvres:	5.9004	5.9003
- Blanc de Delphes :	5.9104	5.9103
- Vert d'Iquitos :	5.9204	5.9203
- Rouge de Djenné :	5.9304	5.9303
- Ocre romain :	5.9404	5.9403
- Gris de Gomera :	5.6504	5.9503
- Orange de Nassau :	5.9604	5.9603
- Rouge Ayer's Rock	5.9704	5.9703

Les couleurs peuvent être mélangées entre elles. Vous obtiendrez le même panel de couleurs qu'avec les enduits en terre Tierrafino®.

### Mise en œuvre

**Outils :** Rouleau à peinture, spalter, brosse, pinceau. Nettoyer les outils après utilisation avec de l'eau chaude et du savon.

**Support :** Le support doit être stable, absorbant, dégraissé et sec. Les anciennes couches de peinture solubles à l'eau sont à enlever. Tous restes de peinture ayant perdu leur adhérence sont à broser. Les surfaces qui farinent doivent être peintes préalablement avec une sous-couche Tierrafino®Contact Fin ou une sous-couche universelle. Les surfaces très lisses et non absorbantes, telles que les laques ou les vernis, doivent être rendues granuleuses par ponçage.

**Préparation :** Ajouter 2 kg de Tierrafino® Tpaint à 1 litre d'eau en remuant de façon continue jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Une fois mélangée avec de l'eau, Tpaint est utilisable pendant une semaine.

**Application :** Appliquer uniformément Tierrafino® Tpaint avec une brosse ou un rouleau au minimum en deux passes. Créer la texture désirée et laisser sécher. La couche de peinture précédente doit impérativement être sèche avant l'application d'une seconde couche. Après séchage complet de la surface, passer délicatement une éponge humide pour enlever l'argile de surface recouvrant les grains de sable ainsi que les sables non pris dans la masse. Dans le même temps donner un léger coup de balayette sur le mur pour faire briller les sables et faire ressortir les effets de couleurs.

### Temps

**De séchage :** Sec au toucher après 4 à 12 heures. Séchage définitif environs 10 jours.

### **Environnement et santé**

**Propriétés :** Grâce à ses propriétés de perméabilité à la vapeur d'eau et régulatrices d'hygrométrie, le Tpaint contribue à un climat intérieur agréable et sain. L'acoustique de la pièce est également améliorée par sa structure granuleuse.

**Sécurité :** Tenir hors de portée des enfants. Une fois secs, les restes de Tierrafino®Tpaint se jettent dans la poubelle normale ou de compost. Ne pas avaler.