



Enduits Tierrafino® DURO

Enduit à l'argile sécurisé de 5.4104 à 5.4118

- Utilisation :** Tierrafino® DURO est un enduit à base d'argile avec 8 coloris, destiné exclusivement à l'usage intérieur.
- Composition :** Sables, argiles de couleurs issues de différentes carrières, amidon.
- Conditionnement :** En seau de 20kg pour les 2 blancs: réf 5.4111 Blanc de Douvres et réf 5.4118 blanc de Delphes.
En seau de 6 kg pour les 6 autres couleurs.
- Stockage :** Stocker à l'abri dans un local protégé du gel et de la chaleur. Fermé et dans de bonnes conditions de stockage, l'**enduit Tierrafino® DURO** peut se conserver au minimum pendant 3 ans.
Une fois mélangé avec de l'eau il doit être utilisé dans la semaine.
- Consommation :** Pour une finition rustique ou granuleuse en épaisseur de 1mm à 1,5mm un seau de 20kg a un pouvoir couvrant de 15m². Un seau de 6 kg a un pouvoir couvrant de 5m².
Pour une finition lisse en épaisseur de 2mm un seau de 20kg a un pouvoir couvrant de 10m².
Un seau de 6 kg a un pouvoir couvrant de 3m².
- Couleur :** L'enduit Tierrafino® DURO est disponible dans les huit couleurs suivantes :
- | | <u>20 KG</u> | <u>6 KG</u> |
|----------------------|--------------|-------------|
| - Blanc de Douvres: | 5.4111 | |
| - Blanc de Delphes : | 5.4118 | |
| - Ocre romain : | | 5.4105 |
| - Orange de Nassau : | | 5.4107 |
| - Rouge de Djenné : | | 5.4104 |
| - Rouge Ayers Rock: | | 5.4102 |
| - Vert d'Iquitos : | | 5.4109 |
| - Gris de Gomera : | | 5.4106 |
- Les couleurs peuvent être mélangées entre elles.
- Support :** Le support doit être sec, solide, et exempt de graisses et de poussières. Tous les supports lisses doivent être apprêtés avec la couche de fond «CONTACT» à base de silicate ou « MINERAH DP » à base de chaux.
- Mélange :** Bien malaxer 3-3,5 kg de Duro dans 1 litre d'eau propre jusqu'à obtention d'une consistance homogène.
- Outils :** Lisseuse en inox. Nettoyer les outils tout de suite après utilisation avec de l'eau.
- Application :**
- Finition rustique :** appliquer une couche de Duro de 1-2 mm avec une lisseuse en inox et laisser sécher.
 - Finition granuleuse :** appliquer une couche de Duro de 1-2 mm avec une lisseuse en inox. Pendant que le matériau est encore humide, passer à nouveau une éponge mouillée sur la surface en douceur à intervalles de temps jusqu'à ce que la structure souhaitée soit atteinte.
 - Finition lisse :** Appliquer une couche de Duro de 2 mm avec une lisseuse en inox. Pendant que le matériau est encore humide, passer une éponge sur la surface et lisser avec une taloche en plastique à intervalles de temps jusqu'à ce que la structure souhaitée soit atteinte.
- Temps de séchage :** 24 à 48 heures selon les conditions climatiques..
- Propriétés :** L'enduit Tierrafino DURO est un enduit qui régule l'hygrométrie de l'air et qui est perméable à la vapeur d'eau : «il respire». Cette caractéristique participe au confort intérieur en rendant l'atmosphère agréable et saine.
- Sécurité :** Porter des lunettes de protection en cas de risques pour les yeux (enduit au plafond). Ne pas boire.